



Действительно с 15 ноября 2005

749R

FILLING POLYESTER PUTTY

Описание

2-компонентная универсальная шпатлевка с пероксидным отвердителем.
Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты

749R	Универсальная полиэфирная шпатлевка
749Rc	Универсальная полиэфирная шпатлевка в картридже
762R	Отвердитель: тубик 50 гр
764R	Отвердитель для картриджа 749Rc
767R	Дозатор

Свойства

- Очень хорошая адгезия к голой стали и подложкам, указанным ниже.
- Отличные наполняющие свойства.
- Тонкая однородная структура.
- Хорошая шлифуемость.
- Прекрасная гибкость.
- Не содержит асбеста.

Подложки

- голая сталь, гальванизированная сталь и полиэфирные стеклопластики
 - заводские покрытия*
 - грунты DuPont*
- * не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок



Действительно с 15 ноября 2005

749R

FILLING POLYESTER PUTTY

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	Добавить отвердитель	5-15°C	15-25°C	25-30°C
			3 %	2 %	1 %
	VOС	93 г/литр			
	Жизнеспособность при 20°C	7-8 мин.			
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей.			
	Сушка	15-20 мин. воздушной сушки			

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Перекрашивание

По истечении времени сушки до шлифования.



Действительно с 15 ноября 2005

749R

FILLING POLYESTER PUTTY

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
- Обезжирить 3919S или 3910WB.
- Механическая шлифовка P80.
- Кромки шлифовать P150 или P180.
- Обезжирить 3920S или 3911WB и вытереть насухо.

Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание дефектов.
- Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка		Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
	Банка	Картридж		
749R	2	-	1	1,860
749Rc	-	2	1	1,860
762R	тюбик 50 гр		1	-
764R	для картриджа 749Rc		1	-

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.