



Действительно с 1 марта 2005

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

Описание

2-компонентная универсальная шпатлевка с пероксидным отвердителем.
Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 779R | Универсальная шпатлевка |
| 779Rc | Универсальная шпатлевка в картридже |
| 762R | Отвердитель: тюбик 50 гр |
| 764R | Отвердитель для картриджа 779Rc |
| 767R | Дозатор |

Свойства

- Очень хорошая адгезия к голому металлу и подложкам, указанным ниже.
- Отличные наполняющие свойства.
- Тонкая однородная структура.
- Хорошая шлифуемость.
- Прекрасная гибкость.
- Не содержит асбеста.

Подложки

- специально рекомендована для стали, железа, оцинкованной стали, легких сплавов и полиэфирные стеклопластики
- заводские покрытия*
- грунты DuPont*

* не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок



Действительно с 1 марта 2005

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | Смешивание | Добавить отвердитель | 5-15°C | 15-25°C | 25-30°C |
| | | | 3 % | 2 % | 1 % |
| | VOС | 94 г/литр | | | |
| | Жизнеспособность при 20°C | 7-8 мин. | | | |
| | Нанесение | Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей. | | | |
| | Сушка | 15-20 мин. воздушной сушки | | | |

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Очистка оборудования

Использовать 3608S.

Перекрашивание

По истечении времени сушки до шлифования.



Действительно с 1 марта 2005

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
- Обезжирить 3919S или 3910WB.
- Механическая шлифовка Р80.
- Кромки шлифовать Р150 или Р180.
- Обезжирить 3920S или 3911WB и вытереть насухо.

Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание дефектов.
- Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

| Продукты | Упаковка | | Срок хранения при 20°C (лет) | Плотность (кг/л) |
|----------|---------------------|----------|---------------------------------|---------------------|
| | (кг) | | | |
| | Банка | Картридж | | |
| 779R | 2 | - | 1 | 1,830 |
| 779Rc | - | 2 | 1 | 1,830 |
| 762R | тюбик 50 гр | | 1 | - |
| 764R | для картриджа 779Rc | | 1 | - |

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.